



Elimination de tag ou de graffiti d'une surface non absorbante protégée par le produit préventif anti-graffiti

 <p>Appliquer le produit AGS 221 au pinceau. Laisser agir 3 à 5 mn</p>	 <p>Rinçage 70-90°C 70 bar avec ouverture de buse de 15° à 25° et un débit d'env. 20 l/mn</p>	 <p>Attendre que la surface soit séchée. Renouveler le produit de traitement préventif</p>	 <p>Laisser sécher 1 à 3 heures</p>	 <p>Appliquer la seconde couche</p>	 <p>Contrôler</p>
---	--	--	--	--	--

Produit recommandé:	AGS 221	AGS 3510	AGS 3512
Marquage:	Aucune	Aucune	Aucune
Effet sur l'environnement	Facilement biodégradable	Facilement biodégradable.	Facilement biodégradable.
Transport ADR	Non étiqueté dans ADR		